

Протокол испытаний
смазочного материала для возможного применения в автономном смазывающем
устройстве «СМАЗКОМПАКТ»

07/02/2023 предприятием ООО «ТЕХПАРТНЕР» был запущен однократный газовый смазчик «СМАЗКОМПАКТ», заправленный смазкой MC PLM 100-2/3, предоставленной для испытания компанией ООО «СМАЗКА.РУ».

Испытания проводились в помещении при температуре 22-24 градуса на испытательном стенде. Смазка считается пригодной для применения с лубрикаторами «СМАЗКОМПАКТ» при значении отделения базового масла от загустителя в пределах от 0 до 7 мл. При значении 8-10 мл применение возможно при эксплуатации от 18 до 25 градусов по цельсию. При значении от 11 мл и более, смазка не рекомендуется для применения с лубрикаторами «СМАЗКОМПАКТ». Объем используемой в испытаниях смазки 120 мл.

За время проведения испытаний смазочного материала достигнут следующий результат - «СМАЗКОМПАКТ» заправленный смазкой MC PLM 100-2/3 подаёт номинальный объём смазочного материала в течение установленного времени. Лубрикатор выдавил 120 мл смазки за 30 календарных дней, т.е. 100% общего объема. Сбоев подачи не наблюдалось. В процессе работы произошло отделения масла в пределах нормы. Значение менее 5 мл.

Заключение:

Смазка MC PLM 100-2/3 успешно прошла испытание. Данный смазочный материал может быть рекомендован для использования в автономном смазывающем устройстве «СМАЗКОМПАКТ».

Приложение:

- фотографии проводимых испытаний.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

Представитель ООО «ТЕХПАРТНЕР»:



М.П. 

/Сигарева А.С. /

Представитель ООО «СМАЗКА.РУ»:



М.П. 

/Рендхуб 7.Д.

